

产品信息			
制造商	可乐丽株式会社		
材料标识	PA9T		
材料形状	颗粒状		
加工方式	注射成型		
阻燃等级	V-0		
材料属性	30%玻纤 增强 无卤阻燃 注塑级 热稳定级		
符合规定	• UL		
UL档案号	E90350		
认证证书			
物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1420	kg/m³
收缩率 流动	ISO 294	0.2	%
收缩率 垂直	ISO 294	0.9	%
吸水率	ISO 62	0.1	%
机械性能	测试标准	数据	单位
拉伸模量	ISO 527	10600	MPa
拉伸强度 断裂	ISO 527	120	MPa
伸长率 断裂	ISO 527	1.8	%
简支梁缺口冲击 23°C	ISO 179	7.2	kJ/m²
热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度 1.8MPa	ISO 75	274	°C
熔融温度 10°C/min	ISO 11357	306	°C
玻璃转化温度 10°C/min	ISO 11357	125	°C
电气性能	测试标准	数据	单位
CTI	IEC 60112	600	V
阻燃性能	测试标准	数据	单位
防火等级 全色 0.150mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 0.40mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 0.75mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 1.5mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 3.0mm	UL94	V-0	
UL	测试标准	数据	单位
防火等级 全色 0.150mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 0.40mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 0.75mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 1.5mm	UL94	V-0	
防火等级 全色 3.0mm	UL94	V-0	
HWI 全色 0.150mm	UL 746A	4	PLC
HWI 全色 0.40mm	UL 746A	4	PLC
HWI 全色 0.75mm	UL 746A	4	PLC
HWI 全色 1.5mm	UL 746A	4	PLC
HWI 全色 3.0mm	UL 746A	0	PLC
HAI 全色 0.150mm	UL 746A	0	PLC
HAI 全色 0.40mm	UL 746A	0	PLC
HAI 全色 0.75mm	UL 746A	0	PLC
HAI 全色 1.5mm	UL 746A	0	PLC
HAI 全色 3.0mm	UL 746A	0	PLC
CTI	IEC 60112	0	PLC
GWFI 0.150mm	IEC 60695-2-12	960	°C
GWFI 0.40mm	IEC 60695-2-12	960	°C
GWFI 0.75mm	IEC 60695-2-12	960	°C
GWFI 1.5mm	IEC 60695-2-12	960	°C

GWFI	3.0mm	IEC 60695-2-12	960	°C
GWIT	0.150mm	IEC 60695-2-13	775	°C
GWIT	0.40mm	IEC 60695-2-13	775	°C
GWIT	0.75mm	IEC 60695-2-13	775	°C
GWIT	1.5mm	IEC 60695-2-13	775	°C
GWIT	3.0mm	IEC 60695-2-13	800	°C

展 羽 塑 胶 ： www.zhanyusj.com所展示的资料是为了方便用户查阅，对于有关信息，比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此，用户与使用者在使用此产品之前，应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。